

Tüysüz Bez Bant Tz1509, Tz1519, Tz1525

Otomotiv endüstrisi için Tüysüz bez bant

Başlıca özellikler

- Elle kolaylıkla yırtılır
- Soğuğa ve sığağa mükemmel dayanım
- Yaşlandırmaya dayanıklıdır
- Güçlü yapışır, çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir
- Kablo izolasyonu malzemeleriyle uyumludur
- Soğukta ve sıcakta sertleşmez, esnekliğini yitirmez
- Sürtünme dayanımı yüksektir
- Göz alıcı, ince narin görünümü vardır
- El ve makine kullanımına uygundur
- Pentasan tarafından ileri teknoloji kullanılarak geliştirilmiştir



Kullanım alanları

- Kablo demetleme ve kablo bağlama
- Esnek boruların izolasyonu ve koruması
- Araba parçalarının sabitlenmesi ve dikiş altı takviye

Teknik bilgiler

Taşıyıcı malzeme	Özel dokuma kumaş
Renkler	Siyah
Toplam kalınlık	210 mikron
Yapışkan cinsi	Kauçuk bazlı
Sıcaklık dayanımı	130 °C maks.
Yapışma gücü, çeliğe	1,8 N/cm (180gf/cm)
Standart enler	9, 19, 25 mm(talep üzerine farklı en ve uzunlukta üretilebilir)
Standart boy	15 m (talep üzerine farklı en ve uzunlukta üretilebilir)
Masura iç çapı	40 mm
Kopma dayanımı	80 N/cm
Kopma uzaması	%10

Koli ii Adet

Ürün enine göre koli adedi deęişir, satış ekibiyle iletişime geçiniz.

Saklama:

Normal ortam koşullarında (20°C - 35°C) 6 ay saklanabilir. 40°C üzerindeki ortamda bulundurmayın. Dona karşı dayanıklıdır, ancak soğuk ortamdan çıktıktan hemen sonra kullanılmaz

Kullanım koşulları:

Tozlu yüzeylerde kullanmayınız. Düşük sıcaklık ve nemli yüzeyler yapışma gücünü düşürebilir.

Daha fazla teknik bilgi için lütfen bizi arayınız. Diğer AR-GE talepleri için teknik ekibimizle irtibata geçebilirsiniz. Kullanım koşulları deęişimi ve kullanım amacı deęişimi hakkında bilgi alınız. Bu tür deęişimlerde teknik destek ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır.



PENTASAN Endüstriyel Bant

Karadenizliler Mah. Keskin Sok. No:15/B 41140 Basiskele / KOCAELİ
+90 262 349 20 01 info@pentasan.com.tr

www.pentasan.com.tr

ÖNEMLİ: Burada belirtilen bilgiler, tavsiyeler, talimatlar bizim tecrübelerimiz ve doğruluğuna emin olduğumuz verilerdir. Pentasan sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. Pentasan teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.

Form No: UBF04_TR Rev:03 / Nisan 2023